

Frühling – Sandstrahl – Grund – 1. Farbe

Frühling – Sandstrahl – Grund – 1. Farbe ist ein transparentes, mit Wasser verdünnbares, industrielles Holzschutzmittel für Holz im Außenbereich, sowie Fenster und Türen.

Das Produkt schützt die Holzoberfläche und behandelte Zone gegen holzerstörende Pilze nach EN 599-1, sowie Insekten und Termiten. Das behandelte Holz wird dadurch maßhaltiger und es reduziert Farbtonunterschiede, hervorgerufen durch unregelmäßiges Saugen bei den nachfolgenden transparenten Oberflächenbehandlungen.

TECHNISCHE DATEN:

Rohstoffbasis:	Synthetische Bindemittel
Fungizide:	0,90 % Propiconazol 0,30 % Tebuconazol 0,30 % 3-iodo-2-propynyl-butylkarbamat 0,06 % Cypermethrin
Trockensubstanz:	ca. 8% w/w
Flüchtige organische Verbindungen (VOC):	ca. 30 g/l
Theoretischer Verbrauch:	Abhängig von Holzart, Beschaffenheit des Holzes und Auftragsverfahren
Farbton:	Farblos

ANWENDUNGSTECHNISCHE DATEN:

Vorbehandlung:	Das Holz muss rein und frei von Holzstaub sowie Schmutz sein. Die Holzfeuchtigkeit soll bei Verarbeitung ca. 13%, höchstens aber 15% betragen.
Auftragsverfahren:	Fluten, Tauchen, Spritzen, Streichen, Sprühen, Rollen Auf Grund von Verdampfung während der Verarbeitung muss die Trockensubstanz der Flüssigkeit kontinuierlich mit Wasser nachjustiert werden.

Auftragsverfahren zur Verarbeitung für Privatpersonen: Streichen

Auftragsverhältnisse: Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert. Es muss vor Gebrauch gut gerührt werden.

Wegen Verdampfung vor allem beim Fluten muss das Produkt regelmäßig mit Wasser nachjustiert werden.

Optimale Umgebungs- und Produkttemperatur: 18 – 22°C
Optimale relative Luftfeuchtigkeit: ca. 50%

Systembehandlung: 1 x Frühling – Sandstrahl – Grund 1. Farbe
1 – 2 x Frühling – Sandstrahl – Lasur 2. Farbe

Mit Frühling – Sandstrahl – Grund 1. Farbe behandelte Teile müssen bei Bewitterung immer mit einem Schlussanstrich endbeschichtet werden (siehe Systembehandlung oben).

Frühling – Sandstrahl – Lasur – 2. Farbe kann mit sich selbst oder mit anderen geeigneten Produkten für den Außenbereich Folgebeschichtet werden.

Trockenzeiten: Bestimmt bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit:

Griffest:	1 – 2 Stunden
Schleiftrocken / Folgebeschichtung:	3 – 4 Stunden

Bei forcierter Trocknung in speziellen Trockenöfen lässt sich die Trockenzeit reduzieren. Die Trockenzeiten können abhängig von Holzart, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftaustausch und Schichtdicke variieren.

Reinigung: Ausrüstung mit Wasser reinigen

SICHERHEITSDATEN: Siehe Sicherheitsdatenblatt

SONSTIGES:

Gebinde: 20 L Kanne

Lagerung: Das Produkt bei Temperaturen über 5°C lagern. Die Haltbarkeit bei nicht geöffneten Gebinden beträgt: Siehe Verfallsdatum auf dem Etikett. Das Produkt muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden. Nicht zusammen mit Futtermitteln lagern.

Weitere Informationen: Hermann Lechner Farben GmbH
Jochberger Str. 114
A – 6370 Kitzbühel
Tel.: +43 5356 / 72087-0
hermann@lechner-farben.at

Die o.a. Informationen sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Anwendungen. Diese Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ergebnisse die unter Verarbeitungsbedingungen erhalten werden auf die wir keinen Einfluss haben. Der Käufer oder Anwender ist daher nicht von der Verpflichtung entbunden die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verhältnisse und Anwendungsverfahren unter den tatsächlichen Anwendungsbedingungen tatsächlich zu testen. Wir haften lediglich für Schäden die direkt durch Mängel an den von Farben Lechner gelieferten Produkten verursacht werden.